

Mask E 60-S

Nastro maschera indicato per applicazioni nei settori dell'edilizia e costruzioni, della carrozzeria e riparazione auto, nelle verniciature industriali e per lavori generici che non richiedono elevata resistenza alla temperatura (fino a 60 °C per 30 minuti).



VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari
- Alla rimozione non lascia adesivo
- Carta impregnata per la massima conformabilità
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture
- Rimovibile senza rotture
- Lacerabile a mano

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Adesivo:	gomma naturale e resine solventi		
Spessore totale:	108 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adesività su acciaio:	min 2,0 N/cm		AFERA 5001
Carico di rottura:	min 25 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 7 %		AFERA 5004
Resistenza alla temperatura:	fino a 60 °C per 30 minuti		
Colore:	bianco, giallo e avana		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Mask E 60-S bianco:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499031046
Mask E 60-S bianco:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499031053
Mask E 60-S bianco:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499031060
Mask E 60-S bianco:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499031077
Mask E 60-S bianco:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499031084
Mask E 60-S giallo:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499031268
Mask E 60-S giallo:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499031275
Mask E 60-S giallo:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499031282
Mask E 60-S giallo:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499031299
Mask E 60-S giallo:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499031305

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina
- Torre

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.