NASTRI ADESIVI E IMBALLAGGI

Emask®

BY EUROMASK

Telo Copritutto 195g

Telo in polietilene a bassa densità (LDPE).

COMPOSIZIONE

Miscela PE-LD rigenerato 89,5% - PE-LLD vergine 10%.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Ideale per coprire qualsiasi superficie e proteggere da vernici, pittura, acqua, polvere e umidità
- Apertura facilitata

CARATTERISTICHE TECNICHE		metodo di prova
Peso:	195 g	
Spessore:	13 µm	
Superficie:	16 m²	
MFI:	0,544 g/10 min	UNI EN ISO 1133
Densità:	0,93 g/cm³	MIA 011-08
Carico di rottura:	5,58 N	ASTM D 882-97
Carico di snervamento:	25,36 N/mm²	ASTM D 882-97
Allungamento a rottura:	183 %	ASTM D 882-97

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI E DIMENSIONI	dimensioni	superficie	pezzi per cartone
Telo Copritutto 195g:	4 x 4 m	16 m²	70

STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare: ..... fonti di calore
Stabilità: .....il prodotto è stabile e chimicamente inerte nelle condizioni normali di lavorazione e impiego
Decomposizione termica: ..... >250 °C
Incompatibilità: .....agenti fortemente ossidanti
Polimerizzazione pericolosa: ..... non si verifica

RACCOMANDAZIONI

In riferimento alla normativa CEE n° 88/379, il prodotto è classificato NON PERICOLOSO. Tale prodotto è, allo stato attuale di conoscenza, tossicologicamente inerte e non sono previste particolari indicazioni di pericolo per l'uomo e l'ambiente. È comunque un prodotto combustibile e pertanto non deve essere esposto a fonti di accensione. Il materiale in fase di combustione liquefà e può originare prodotti pericolosi.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati che consentano di valutare l'impatto ambientale del polietilene. Tale prodotto, comunque, è insolubile in acqua e degradabile quando esposto all'azione prolungata dei raggi ultravioletti, se non opportunamente additivato con sostanze inibitrici in grado di riassorbirli.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Conferire il materiale di scarto presso centri di raccolta/riutilizzo autorizzati. Il prodotto è un rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani e come tale smaltibile nelle apposite discariche.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.

rev. 01_Maggio 2019

Euromask s.r.l. Via Martinengo, 5 - 21040 Vedano Olona (VA) +39.0332.40.41.53 servizioclienti@emask.it