



PP A 28 stampato

Nastro da imballo in polipropilene con adesivo acrilico; possibilità di personalizzare il prodotto con il proprio logo aziendale, uno slogan o messaggio a seconda delle esigenze.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Ideale per chiusure a lungo termine di pesi leggeri
- Buona adesività su superfici irregolari
- Uso manuale e macchinabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	tolleranza	metodo di prova
Supporto:	BOPP	
Adesivo:	acrilico in emulsione acquosa	
Spessore totale:	48 µm	± 5 %
Spessore film:	28 µm	
Carico di rottura:	min 32 N/cm	AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 120 %	AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 4,5 N/cm	AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	temperatura ambiente	
Colore:	avana, bianco e trasparente	

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
PP A 28my avana rumoroso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033415
PP A 28my avana rumoroso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033422
PP A 28my bianco rumoroso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033439
PP A 28my bianco rumoroso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033446
PP A 28my trasparente rumoroso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033453
PP A 28my trasparente rumoroso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033460
PP A 28my avana silenzioso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033477
PP A 28my avana silenzioso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033484
PP A 28my bianco silenzioso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033491
PP A 28my bianco silenzioso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033507
PP A 28my trasparente silenzioso:	50 mm x 66 m	36 rotoli	8051499033514
PP A 28my trasparente silenzioso:	50 mm x 132 m	36 rotoli	8051499033521

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo sfuso

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.

rev. 01_Maggio 2019