

Mask E 6020

Nastro maschera indicato per applicazioni nei settori della verniciatura da interno, dell'edilizia e costruzioni e per lavori generici che non richiedono elevata resistenza alla temperatura (fino a 60 °C).



VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Carta impregnata per la massima conformabilità.
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture.
- Rimovibile senza rotture.
- Lacerabile a mano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Adesivo:	gomma naturale e resine solventi		
Grammatura totale:	80 g/m ²	± 10 %	ISO 536
Spessore totale:	118 µm	± 10 %	AFERA 5006
Carico di rottura:	min 32 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 7 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 2,1 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	fino a 60 °C		
Colore:	bianco e giallo		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Mask E 6020 bianco:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499034214
Mask E 6020 bianco:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499034221
Mask E 6020 bianco:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499034238
Mask E 6020 bianco:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499034245
Mask E 6020 bianco:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499034252
Mask E 6020 giallo:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499034269
Mask E 6020 giallo:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499034276
Mask E 6020 giallo:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499034283
Mask E 6020 giallo:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499034290
Mask E 6020 giallo:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499034306

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori).
- Concertina.
- Torre.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev. 01/01/2024